

# NOTICE TECHNIQUE

## SikaMur<sup>®</sup> Finish

ENDUIT PRE-MELANGE HAUTEMENT RESPIRANT POUR LISSAGE AVEC RENDU FAIBLE EPAISSEUR

<b>PRESENTATION</b>	<p>Le SikaMur<sup>®</sup> Finish est un enduit pré-mélangé hautement respirant à base d'agrégats spéciaux, exempts de ciment, liants de chaux et siliceux de taille maximale 0,6 mm pour lissage avec rendu faible épaisseur.</p> <p><b>DOMAINES D'APPLICATION</b></p> <p>Le SikaMur<sup>®</sup> Finish convient pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enduit de lissage des surfaces à base de ciment et chaux/ciment.</li> <li>▪ Finition des surfaces de maçonnerie contre la remontée capillaire (pré-traitement avec SikaMur<sup>®</sup> Dry).</li> </ul> <p><b>CARACTERES GENERAUX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Exempts de ciment.</li> <li>▪ Hautement respirant.</li> <li>▪ Excellente adhérence aux supports.</li> <li>▪ Application et finition faciles.</li> </ul>	
<b>CARACTERISTIQUES</b>		
<b>FORME</b>	<b>COLORIS</b> Blanc.	<b>CONDITIONNEMENT</b> Sac de 25 kg.
<b>STOCKAGE</b>	<b>CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION</b> 12 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé dans un local sec et ventilé à l'abri de l'humidité et de la chaleur.	
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>DENSITE</b> Env. 1,85 kg/l à 20° C.	<b>OUVRABILITE</b> Consistance plastique/ thixotrope (Spatulable)
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	<b>GRANULOMETRIA</b> D <sub>max</sub> : 0,6 mm	
<b>DETAILS D'APPLICATION</b>	<b>CONSOMMATION</b> Environ 1,2 kg par m <sup>2</sup> et par mm d'épaisseur.	

	<p><b>PREPARATION DU SUPPORT</b></p> <p>L'enduit existant doit être nettoyé en enlevant toutes les particules libres, des résidus et / ou de la poussière. Les surfaces précédemment traitées avec SikaMur® Dry devraient être bien finies.</p> <p><b>TEMPERATURE D'APPLICATION</b></p> <p>Entre +5°C et +35°C.</p>
<p><b>INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION</b></p>	<p><b>PREPARATION DU MELANGE</b></p> <p>Env. 7,5 à 8,25 litres d'eau par sac de 25 kg selon consistance désirée.</p> <p><b>MISE EN OEUVRE</b></p> <p>Malaxer à l'aide d'un mélangeur à axe pendant au moins 3 minutes. Laisser reposer le mélange pendant environ 10 minutes avant utilisation. Étaler SikaMur® Finish à l'aide d'une spatule pour une épaisseur de 2 à 3 mm. Assurer la finition avec une taloche en bois ou une éponge pour ne pas fermer les pores de surface.</p>
<p><b>LIMITES D'UTILISATION</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attendre au moins 15 jours, avant l'application de SikaMur® Finish sur SikaMur® Dry pour éviter toute apparition de fissures sur la surface finie.</li> <li>▪ Ne pas utiliser des outils en fer ou en plastique pour la finition des surfaces, car ils ferment les pores de l'enduit et empêchent le support de respirer.</li> <li>▪ La peinture peut être appliquée après durcissement adéquate - env. 3 semaines dans des conditions de température moyenne.</li> </ul>
<p><b>NOTICE LEGALE</b></p>	<p>Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.</p>

## POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE SIKAMUR® FINISH :



**Sika Tunisie**  
 Zone Industrielle  
 2086, Douar Hicher  
 Tunisie  
 tun.sika.com

Tél.: +216 700 22 700  
 Fax: +216 71 547 130  
 Email: sika.tunisienne@tn.sika.com

Notice Technique  
 SikaMur® Finish  
 17/03/2016, Version N°1  
 020405010020000017