

NOTICE TECHNIQUE

SikaCeram[®] Easy Grout

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR REVETEMENTS CERAMIQUES.

PRESENTATION

Mortier de jointoiment monocomposant, semi-flexible, pour carreaux céramiques. Largeur de joints : 2 à 12mm.

DOMAINES D'APPLICATION

- Jointoiment entre tous types de carrelages céramiques.
- Application à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Application en sols et sur murs.

CARACTÉRISTIQUES/ AVANTAGES

- Bonne adhérence aux surfaces.
- Application facile.
- Résiste à l'abrasion et au gel.

ARACTERISTIQUES

FORME

ASPECT / COULEUR

Poudre blanche, grise foncée, grise claire et beige.

CONDITIONNEMENT

Seau de 3 kg, 5 kg et 10 kg.

STOCKAGE

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication si stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, en un endroit frais et sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DENSITE

Mortier frais: 1,5 kg/l

Mortier sec: 0,98 kg/l

GRANULOMÉTRIE

D_{max} : 0,3mm

LARGEUR DES JOINTS

2 à 12 mm

INFORMATION SUR LE SYSTEME

DETAILS D'APPLICATION**CONSOMMATION**

La consommation est fonction du format du revêtement (largeur x longueur x épaisseur du carreau) et du l'épaisseur du joint.

A titre indicatif, la consommation de SikaCeram® EasyGrout est indiquée dans le tableau suivant et exprimée en kg/m².

Dimension des carreaux en cm	Largeur du joint en mm		
	4	8	12
5 x 5 x 0,6	1,2	2,5	3,7
10x 10 x 0,7	0,7	1,4	2,2
20 x 20 x 0,7	0,4	0,7	1
30 x 30 x 0,8	0,3	0,5	0,8
40 x 40 x 0,8	0,2	0,4	0,6

QUALITE DU SUPPORT

La surface à sceller doit être nettoyée en profondeur. Les joints ne peuvent présenter aucun résidu d'eau, de colle ou de toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SikaCeram® Easy Grout est appliqué directement sans primaire.

TEMPÉRATURE DU SUPPORT

Minimum +5°C - Maximum +35°C

TEMPÉRATURE AMBIANTE

Minimum +5°C - Maximum +35°C

**INSTRUCTIONS POUR
L'APPLICATION****RAPPORT DU MÉLANGE**

Gâcher à l'eau propre à consistance désirée, puis mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique à faible vitesse de rotation, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Le taux de gâchage est d'environ 35% ±1%, soit 1,75 litres d'eau pour 5 kg de SikaCeram® Easy Grout.

MISE EN OEUVRE

Remplir les joints et étaler avec une spatule plastique.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils à l'eau avant séchage du produit.

**REMARQUES SUR LA MISE EN
OEUVRE/ LIMITES**

- Ne pas dépasser la dose d'eau recommandée dans le mélange. Le mélange ne doit jamais être fluide.
- En cas d'utilisation de coloris foncés sur de la porcelaine de grès de finition claire ou sur de la pierre naturelle, procéder à un test de nettoyage avant l'application.
- Si les carrelages sont fortement absorbants, il est recommandé d'humidifier la surface avant le jointolement.
- Ne jamais interrompre le jointolement pendant plus de deux heures dans la même pièce ou zone.
- Ne rien ajouter au produit qui ne soit pas spécifié dans la présente fiche technique.

NOTICE LEGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit

tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE SIKACERAM® EASY GROUT :



Sika Tunisienne
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher
Tunisie
tun.sika.com

Tél.: +216 700 22 700
Fax: +216 71 547 130
Email: sika.tunisienne@tn.sika.com

Notice Technique
SikaCeram® Easy Grout
01/05/2019, Version N°2